

ADESIVER ELASTIC



▣ Описание продукта

ADESIVER ELASTIC- однокомпонентный клей на основе MS- Полимеров, не содержит воды, растворителей, аминов, изоцианатов и эпоксидных смол. Отвердевает под влиянием атмосферной влажности и приблизительно через 36-48 часов становится стойким к воде, температуре и старению.

▣ Область применения

Рекомендуется для приклеивания непокрытого паркета на мрамор, песок, керамическую плитку для полов, и т.д. Также подходит для приклеивания паркета на основание, под которым находится подогрев пола.

▣ Технические данные

- Соотношение компонентов: однокомпонентный
- Температура нанесения: +15°C ÷ +25°C
- Нанесение: зубчатый шпатель п.5
- Время нанесения: 1 час⁽¹⁾
- Время отверждения: 36-48 ч⁽¹⁾
- Плотность: 1,66 кг/л ± 0,02
- Сухой остаток: 100%
- Расход (при нанесении шпателем): 800-1600 гр/м² в зависимости от материала основания
- Цвет: дуб, орех
- Срок хранения: 9 месяцев⁽²⁾
- Упаковка (пластиковые ведра): 10 кг
- Очистка инструментов: DS (пока клей не высох)

⁽¹⁾ при температуре 20°C и относительной влажности 65%

⁽²⁾ в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

▣ Условия нанесения

Основание должно быть сухим, чистым, прочным и не слишком гладким.

▣ Применение

На бетонное основание мы предлагаем нанести слой PRYMER SF 1105. Время высыхания последующих слоев зависит от используемой грунтовки (см. техническое описание). Если нужно приклеить паркет на глянцевое основание (такое как керамика, эмалевые плитки, шлифованный мрамор и т.д.), обработайте всю поверхность абразивным материалом (со степенью зернистости 16, 24 или 36). Перед применением клей ADESIVER ELASTIC должен «акклиматизироваться» при комнатной температуре. Последующая шлифовка паркета может осуществляться спустя 3-4 дня (в зависимости от атмосферных условий и уровня влажности древесины). Возможный избыток клея может быть удален влажной тканью. Если клей не использован полностью, хорошо запечатайте ведро, используя обе крышки, чтобы избежать утечки.